

**ООО Маримпекс**  
**Внешторговая Фирма,**  
**Люблин, Польша,**

мейль: [info@marimpex.net](mailto:info@marimpex.net), [martin@data.pl](mailto:martin@data.pl), сайт: <http://www.marimpex.net>

Тел. +48... 81-745-83-26, Факс. +48...81-744-82-32, Моб. +48...691-862-491, +48...604.223.766

## Доска необрезная, сосна влажность естественная или транспортная

### Технические условия сдачи/приема необрезного пиломатериала из сосны

Необрезные пиломатериалы толщиной 28 мм+2мм избытка на засыхание I - II класса.

1. Самое малое открытие 150 мм.
2. Длина пиломатериала от 2700 -:- 6000.
3. В поставке должно находиться минимум 50% пиломатериала шириной больше 290 мм.
4. Расстояние между сучками должно быть минимум 50 см.
5. Пиломатериал должен быть сделан с наменной части.
6. Смолистый пиломатериал и пиломатериал из карликовой сосны не допускается
7. Пиломатериал со синевой и с измененным цветом не допускается.
8. В I - II класс принимаем только пиломатериал шириной больше 27 см. Во II класс принимаем пиломатериал из нисшего класса, если из данного пиломатериала приобретем два ламели с радиальным слоем, без дефектов, шириной 100 мм и длиной 2000 мм.
9. Пиломатериал должен быть описан на плоскости (длина и ширина).
10. Поставщик обязан поставит спецификацию вместе с пиломатериалом и поштучным (поочередном) перечислением, сколько находится досок, какая длина, ширина, класс, масса.
11. Пиломатериал должен быть поставлен в пакетах, застегнутый в двух местах лентой.
12. На средствах транспорта пакеты должны быть размещены на брусах высотой 10 см.
13. Отбор по качеству на основе «PN-75D-96000».
14. В период с 1.04 – 30.10 товар должен быть предохранен от синевы антисептическими ваннами или вступным штабелированием.


**Таблица 7. Характеристика классов качества необрезанных досок и брусов на основании дефектов древесины**

| Дефекты древесины |                     |                                   | Допустимые размеры дефектов по классам  |  |   |     |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|---|-----|
|                   |                     |                                   | I   | II   | III   | IV  |
| по PN-79/D-01012  |                     |                                   |   |  |   |     |
| Сучки             | здоровые, сросшиеся | круглые, овальные и продолговатые | не принимаются во внимание сучки, сросшиеся с окружающей их тканью дерева диаметром до 10 мм, но не более 1/2 толщины штуки<br>1/2 длины штуки должна быть без сучков; на остальной части допускаются немногочисленные сучки диаметром до 1/2 толщины штуки | допускается до 2 сучков на 1 м, диаметр не более 1/2 толщины штуки             | допускаются сучки, диаметр которых не превышает двойной толщины штуки |     |
|                   |                     | лапчатые (считаются парами)       | 1/4   | допускаются на полосе, не превышающей ширины штуки<br>до 2 сучков на 1/3 длины | 1/2   | 2/3 |
|                   | испорченные,        |                                   | не принимаются во внимание редкие сучки диаметром до 3 мм, допускаются диаметром до   |  |   |     |
|                   |                     |                                   | 1/2   |  |   | 1/4 |

|                            |   |   |  |  |  |                    |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--------------------|
| Сучки                      | надпорчен-ные, сросшиеся частично и выпадающие  | круглые, овальные и продолговатые   | 1-2 сучка на последнем метре на 20% штук в партии<br>испорченные или выпадающие сучки могут быть только на одной поверхности   | ширины штуки, в количестве<br>1 сучок на 1 метр<br>на 1/2 длины штуки<br>на 1/4 длины штуки                  | до 3 сучков на 1 м   |                    |
| Трещи-ны                   | надпорчен-выпадающие  | прямые  | не принимаются во внимание трещины глубиной до 1 мм в досках и до 2 мм в брусах, допускаются посередине на полосе до 1/2 ширины штуки, общая длина которых не превышает<br>1/4   1/2   1/1<br>ширины штуки и глубина не превышает<br>1/4 толщины штуки |  |  |                    |
|                            |   | косые   | не допускаются   | допускаются с такими размерами и положением, как прямые, если не занимают более<br>1/4   1/2<br>ширины штуки |  |                    |
|                            | торцевые  | с одной стороны   | 1/5<br>1/5   | допускаются общей длиной до<br>1/4   1/2<br>длины штуки и глубиной до<br>1/4   1/2<br>толщины штуки          |  |                    |
|                            |   | с двух сторон   | допускаются в средней полосе, занимающей до 1/2 ширины штуки, общая длина которых не превышает ширину штуки  | 2 ширины штуки   | 1/4<br>длины штуки   | 1/2<br>длины штуки |
|                            | круглые и дуговые   | не допускаются  | допускаются общей длиной до<br>1 ширины штуки   2 ширины штуки   1/4<br>длины штуки  |  |  |                    |
| Окраска                    | синева  | не допускаются  | допускается исчезающая при строгании; более глубокая – в форме единичных пятен   | допускаются  |  |                    |
|                            | побурение   | допускается исчезающее при строгании  |  | допускаются  |  |                    |
|                            | бурость и подобные изменения окраски  | не допускаются  | допускается в форме пятен  | допускаются  |  |                    |
| Гниль                      | твердая   | не допускаются  | допускается редкая, не переходящая, в форме полос до 1/10 ширины и до 1/3 длины штуки  | допускается не переходящая до 1/3 ширины на 1/4 длины или до 1/5 ширины на 1/3 длины штуки                   | допускаются  |                    |
|                            | мягкая  | не допускается  |  | допускается редкая, не переходящая, в форме полос до 1/10 ширины и до 1/2 длины штуки                        | допускается в форме полос общей шириной до 1/5 ширины штуки на 1/4 длины штуки |                    |
| Дефекты формы              | кривизна  | допускается с одной стороны со стрелой до 20 мм на 1 м                                      |  |  | 30 мм на 1 м или с двух сторон со стрелой до 15 мм на 1 м                      |                    |
| Дефекты строения древесины | наклон волокон  | допускается при отклонении волокон от оси до<br>20 мм на 1 м   50 мм на 1 м   100 мм на 1 м |  |  | допускается<br>1/4<br>длины штуки  |                    |
|                            | сердцевина  | допускается здоровая, не отличающаяся от середины ширины штуки                              | допускается здоровая   |  | допускается  |                    |
|                            | не принимаются во внимание смоляные кармашки и закорины длиной до 30 мм и шириной до 2 мм |   |  |  |  |                    |

|             |  |   |  |                                      |
|-------------|--|---|--|--------------------------------------|
|             | смоляные кармашки и закорины           | не допускаются  | допускаются 1 дефект на штуку на 2/3 длины штуки со стороны верхушки длиной до 100 мм и шириной до 10 мм   | допускаются                          |
| Древоточина | малая                                  | не допускается  |  | допускается редкая возле самых краев |
|             | большая                                | не допускается  |  | допускается редкая                   |
| Раны        | прорость                               | не принимаются во внимание прорость длиной до 30 мм и шириной до 2 мм   | допускаются 1 прорость на штуку на 2/3 длины штуки со стороны верхушки длиной до 100 мм и шириной до 10 мм | допускаются                          |
|             | повреждения от пуль и обломков металла | допускаются в пределах, установленных для выпадающих, надпорченных и порченных сучков, видимые обломки не допускаются |  |                                      |

Tłumaczenie wykonane przez biuro tłumaczeń technicznych ATP Publishing

  
 ATP Publishing  
 BIURO TŁUMACZEŃ  
 20-341 Lublin, ul. Przesmyk 7  
 Tel (0..81) 744 55 92, Fax (0..81) 749 89 64  
 NIP 946-118-48-99 REGON 430727373